




BIANCA FDA (CONFORME AL DM 21/03/73, ALLA LISTA F.D.A E 177.2600 E CE 1935/2004)

EPDM



✓ Conforme al DM 21/03/73, alla lista F.D.A e 177.2600 e CE 1935/2004.


 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2 / 2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	--	1,4	10
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1




IMPIEGO

Conforme al DM 21/03/73, alla lista F.D.A e 177.2600 e CE 1935/2004. Particolarmente indicata in presenza di temperatura oltre 100°C. Ottima resistenza all'ozono, agenti atmosferici ed acqua di mare.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
60 Shore A ± 5	100 kg/cm ²	300%



Dichiarazione di conformità disponibile.

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

