

# BIANCO O TRASLUCIDO FDA

# SILICONE



(CONFORME AL DM 21/03/73 E AL REG. CE 1935/2004)

✓ Conforme al DM 21/03/73 e al Reg. CE 1935/2004.



**IMPIEGO**

Conforme al DM 21/03/73 e al Reg. CE 1935/2004. Particolarmente indicata ove viene richiesta una ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V. agli agenti atmosferici all'ozono ed all'invecchiamento. Gomma antimacchia.

**Superficie:** Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

**Minimo fornibile:** 1200x1000 mm



1,2 gr/cm<sup>3</sup>



-40°C / +200°C

mm	STOCK	m	m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3 ÷ 5	✓	1,2	10
6	✓	1,2	10
8 / 10	✓	1,2	5
12 ÷ 20	--	1	5
25 ÷ 50	--	1	1

DUREZZA	CARICO ROTTURA	ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
60 Shore A ± 5	55 kg/cm <sup>2</sup>	250%

Dichiarazione di conformità disponibile.

**Gimatec s.r.l**

Via Lago di Misurina, 59  
36015 SCHIO (VI)

[www.gimatec.com](http://www.gimatec.com)

Tel. 0445 314128

[commerciale@gimatec.com](mailto:commerciale@gimatec.com)

