

# I PARA NATURALE BIONDA 45SH



✓ Eccezionale allungamento a rottura.



## IMPIEGO

Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.




**Superficie:** Liscia/Liscia








1,05 gr/cm<sup>3</sup>



-40°C / +85°C

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	20
1,5	✓	1,4	15
2	✓	1,4	15
2 / 2,5	--	1,4	15
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
45 Shore A ± 5	160 kg/cm <sup>2</sup>	600%
 LACERAZIONE	 COMPRESSION 22 H - 70°C	 PERDITA DI ABRASIONE
Norme ASTM D624	Norme ASTM D395 B	Norme ISO 4649 5N
27 kg/cm	24%	<83 mm <sup>3</sup>

**Gimatec s.r.l**

Via Lago di Misurina, 59  
36015 SCHIO (VI)

[www.gimatec.com](http://www.gimatec.com)

Tel. 0445 314128

[commerciale@gimatec.com](mailto:commerciale@gimatec.com)



**Gimatec**