

I PARA NATURALE BRUNA



✓ Discreto allungamento a rottura.



IMPIEGO

Gomma naturale leggermente più caricata, mantiene comunque un'ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Discreto allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed all'ozono.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.



1,2 gr/cm³



-40°C / +85°C

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12	✓	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12	✓	1,4	10

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO	 PERDITA DI ABRASIONE
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412	Norme ISO 4649
70 Shore A ± 5	100 kg/cm ²	300%	<110 mm ³

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

