

# ANTIABRASIVA



✓ Discrete caratteristiche fisico meccaniche.



## IMPIEGO

Utilizzata comunemente come antivibrante nei prefabbricati o come bavetta di contenimento, discrete caratteristiche fisico meccaniche. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.




**Superficie:** Liscia/Liscia o a richiesta Liscia/I.T.





1,30 gr/cm<sup>3</sup>



-25°C / +80°C

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,2	10
1,5	--	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	✓	1,2	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO	 PERDITA DI ABRASIONE
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412	Norme ISO 4649 10N
60 Shore A ± 5	70 kg/cm <sup>2</sup>	300%	<250 mm <sup>3</sup>

**Gimatec s.r.l**

Via Lago di Misurina, 59  
36015 SCHIO (VI)

[www.gimatec.com](http://www.gimatec.com)

Tel. 0445 314128

[commerciale@gimatec.com](mailto:commerciale@gimatec.com)

