

SABBIATRICE

NR/SBR



✓ Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute.



IMPIEGO

Utilizzata specificatamente come protezione delle camere di sabbiatura. Particolarmente indicata per offrire discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.




Superficie: Liscia/I.T. o a richiesta Liscia/Liscia









1,15 gr/cm³



-25°C / +80°C

|  mm | STOCK |  m |  m |
|--|-------|---|---|
| 1 | -- | 1,4 | 10 |
| 1,5 | -- | 1,4 | 10 |
| 2 | ✓ | 1,4 | 10 |
| 2,5 | -- | 1,4 | 10 |
| 3 ÷ 10 | ✓ | 1,4 | 10 |
| 12 ÷ 20 | ✓ | 1,4 | 5 |
| 25 ÷ 50 | -- | 1 | 1 |

|  DUREZZA |  CARICO ROTTURA |  ALLUNGAMENTO |
|---|--|--|
| Norme ASTM D2240 | Norme ASTM D412 | Norme ASTM D412 |
| 65 Shore A ± 5 | 180 kg/cm ² | 450% |
|  LACERAZIONE |  COMPRESSION 24 H - 70°C |  PERDITA DI ABRASIONE |
| Norme ASTM D624 | Norme ASTM D395 B | Norme ISO 4649 10N |
| 90 kg/cm | 20% | <100 mm ³ |

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com



Gimatec