

# ABRATEX 60 SH



✓ Ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione.



## IMPIEGO

Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori, o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire un'ottima resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche.




**Superficie:** Liscia/Liscia o a richiesta Liscia/I.T.









1,15 gr/cm<sup>3</sup>



-25°C / +80°C

 mm	STOCK	 m	 m
5	✓	1,4	20
6	✓	1,4	20
8	✓	1,4	20
10	✓	1,4	20
12	--	1,4	10
15	✓	1,4	10
20	✓	1,4	10
25	--	1,4	5
30	--	1,4	5

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
60 Shore A ± 5	150 kg/cm <sup>2</sup>	350%
 LACERAZIONE	 COMPRESSION 24 H - 70°C	 PERDITA DI ABRASIONE
Norme ASTM D624	Norme ASTM D395 B	Norme ISO 4649 10N
30 N/mm	25%	<130 mm <sup>3</sup>

**Gimatec s.r.l**

Via Lago di Misurina, 59  
36015 SCHIO (VI)

[www.gimatec.com](http://www.gimatec.com)

Tel. 0445 314128

[commerciale@gimatec.com](mailto:commerciale@gimatec.com)

