

STANDARD



✓ Moderato contenuto di CR.



IMPIEGO

Moderato contenuto di CR. Buona resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Discreta la resistenza all'acqua di mare. Buona resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.



1,45 gr/cm³



-20°C / +110°C

NEOPRENE

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12	--	1,4	5
15 / 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZZA

Norme
ASTM D2240

65 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA

Norme
ASTM D412

60 kg/cm²



ALLUNGAMENTO

Norme
ASTM D412

300%

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

