

ECONOMICO



✓ Basso contenuto di CR.



IMPIEGO

Basso contenuto di CR. Adatta per usi correnti ove siano richieste caratteristiche di resistenza all'ozono e agenti atmosferici, leggermente superiore alla gomma SBR.
Superficie: Liscia/Liscia



1,45 gr/cm³



-20°C / +100°C

NEOPRENE

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2/2,5	✓	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	✓	1,2	5
25	✓	1,2	5
25	✓	1	5
30	✓	1,2	1
30	✓	1	1
35	--	1	1
40/50	--	1	1



DUREZZA

Norme
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA

Norme
ASTM D412

50 kg/cm²



ALLUNGAMENTO

Norme
ASTM D412

250%

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

