

# STANDARD

# EPDM



✓ Moderato contenuto di EPDM.



## IMPIEGO

Moderato contenuto di EPDM. Dotata di buone caratteristiche fisico-meccaniche, buona resistenza al calore, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Viene infatti impiegata soprattutto per usi esterni dove è richiesta una buona resistenza all'ozono ed alle escursioni termiche.


**Superficie:** Liscia/Liscia










1,4 gr/cm<sup>3</sup>



-20°C / +100°C

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2/2,5	✓	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12	✓	1,2	5
15/20	--	1,2	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
60 Shore A ± 5	50 kg/cm <sup>2</sup>	300%

INVECCHIAMENTO TERMICO (72 H - 70°C)			
 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO	 RESISTENZA ALL'OZZONO (50 ppm/24 h, 40°C, allungamento 20%)
Norme ASTM D573	Norme ASTM D573	Norme ASTM D573	Norme ASTM D1149
≤ ±10 Shore A	≤ -20%	≤ -30%	Nessuna screpolatura

**Gimatec s.r.l**

Via Lago di Misurina, 59  
36015 SCHIO (VI)

[www.gimatec.com](http://www.gimatec.com)

Tel. 0445 314128

[commerciale@gimatec.com](mailto:commerciale@gimatec.com)

