

# SILICONE ROSSO



✓ Ottima resistenza ai raggi U.V.



## IMPIEGO

Particolarmente indicata ove venga richiesta una ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V. agli agenti atmosferici all'ozono ed all'invecchiamento. Buone caratteristiche fisico meccaniche anche ad alte temperature.

**Superficie:** Liscia/Liscia

**Minimo fornibile:** una placca mm 1200








1,2 gr/cm<sup>3</sup>



-70°C / +200°C

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	--	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3 ÷ 6	✓	1,2	10
8/10	✓	1,2	5

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO	 LACERAZIONE	 COMPRESSIONE 24 H - 70°C
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412	Norme ASTM D624	Norme ASTM D395-B
60 Shore A ± 5	60 kg/cm <sup>2</sup>	250%	20 kg/cm	40%

**Gimatec s.r.l**

Via Lago di Misurina, 59

36015 SCHIO (VI)

[www.gimatec.com](http://www.gimatec.com)

Tel. 0445 314128

[commerciale@gimatec.com](mailto:commerciale@gimatec.com)



**Gimatec**