

HIPALON



✓ Eccellente resistenza all'invecchiamento.



IMPIEGO



Eccellente resistenza all'invecchiamento, all'ozono, agli agenti atmosferici, al calore, all'abrasione ed al taglio.
Buona resistenza agli agenti chimici, a media e bassa concentrazione, altamente ossidanti.
Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.








1,4 gr/cm³



-35°C / +130°C

 mm	STOCK	 m	 m
1 / 1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	15
3 / 4 / 5	✓	1,4	10
6	--	1,4	10
8	--	1,4	10
10	--	1,4	5
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO	 LACERAZIONE	 COMPRESSION 24 H - 70°C
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412	Norme ASTM D624	Norme ASTM D395-B
70 Shore A ± 5	70 kg/cm ²	400%	20 kg/cm	40%

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

