

I BUTILE



✓ Perfetta tenuta all'osmosi.



IMPIEGO

Eccellente resistenza all'ozono, agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Perfetta tenuta all'osmosi. Bassa permeabilità ai gas, al vapore, all'aria e all'acqua. Eccellente resistenza all'ossidazione.




Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.








1,35 gr/cm³



-45°C / +130°C

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2/2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	--	1,4	10
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO	 LACERAZIONE	 COMPRESSIONE 24 H - 70°C
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412	Norme ASTM D624	Norme ASTM D395-B
65 Shore A ± 5	70 kg/cm ²	300%	20 kg/cm	30%