

ANTIRUMORE



✓ Adatta per la creazione di pannelli fono impedenti.

IMPIEGO

Viene comunemente impiegata al posto del piombo, accoppiata al materiale espanso specifico, per la creazione di pannelli fono impedenti.

Superficie: Liscia/Liscia

	2,0 gr/cm ³	-30°C / +70°C

mm	STOCK	m	m
1	--	1,02	50
1,5	--	1,02	50
1,8	--	1,02	500
2	--	1,02	50
2,5	--	1,02	50
3	--	1,02	50

DUREZZA	CARICO ROTTURA	ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
75 Shore A ± 5	15 kg/cm ²	150%