

ABRATEX 60 SH



✓ Discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione.



IMPIEGO

Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori, o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche.




Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta Liscia/I.T.






1,15 gr/cm³



-25°C / +80°C

 mm	STOCK	 m	 m
5	✓	1,4	20
6	✓	1,4	20/25
8	✓	1,4	20
10	✓	1,4	20
12	--	1,4	10
15	✓	1,4	10
20	✓	1,4	10
25	--	1,4	5
30	--	1,4	5

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
60 Shore A ± 5	150 kg/cm ²	350%

 LACERAZIONE	 COMPRESSION 24 H - 70°C	 PERDITA DI ABRASIONE
Norme ASTM D624	Norme ASTM D395 B	Norme ISO 4649
30 N/mm	≈ 25%	>130 mm ³

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

