ABRATEX CON SOTTOSTRATO 60 SH

mm	STOCK	m	m
5	✓	1,4	20
6	✓	1,4	20
8	✓	1,4	20
10	✓	1,4	20
12	--	1,4	20
15	✓	1,4	20
20	✓	1,4	10

IMPIEGO

Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori, o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche. Viene fornita con un leggero spessore di gomma cruda da un lato che a contatto con una speciale soluzione (processo di vulcanizzazione a freddo) permette un eccezionale attacco gomma metallo.
Superficie: Liscia/Con sottostrato. A richiesta Liscia/Liscia o Liscia/I.T.

	1,2 gr/cm³	-25°C / +80°C

DUREZZA	CARICO ROTTURA	ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
40 Shore A ± 5	150 kg/cm²	550%

LACERAZIONE	COMPRESSION 24 H - 70°C	PERDITA DI ABRASIONE
Norme ASTM D624	Norme ASTM D395 B	Norme ISO 4649 N5
60 N/mm	24%	<85 mm³

Gimatec s.r.l
Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com
Tel. 0445 314128
commerciale@gimatec.com