

SPARTAN



IMPIEGO




- Idonea per tutti i rivestimenti umidi
 - Rivestimento idrocycloni
 - Rivestimento tubi
 - Rivestimento tramogge
 - Rivestimento ruote dei vagli rotanti
 - Rivestimento lamiere e particolari a disegno.
- Superficie:** Liscia, Liscia/Molata, Lucida su richiesta.







0,96 gr/cm³



-40°C / +70°C

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
3	--	1,4	10
5	✓	1,4	10
6	✓	1,4	10
8	✓	1,4	10
10	✓	1,4	10
15	--	1,4	10
20	--	1,4	10

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO	 RESILIENZA
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412	Norme ISO 4649 5N
36 Shore A ± 5	53 kg/cm ²	810%	<81 mm ³

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

