




SUPER CICLONI RED






Comunemente utilizzata per rivestimento di cicloni e tramogge. Viene fornita con due lati molati o con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica che conferisce un'eccezionale attacco gomma-metallo.

Superficie: Molata/Molata; a richiesta: Liscia/Molata, Liscia/Liscia, Liscia/con sottostrato crudo, Liscia/I.T.



 mm	STOCK	 m	 m
3	--	1,4	10
5	✓	1,4	10
6	✓	1,4	10
8	✓	1,4	10
10	✓	1,4	10
12	--	1,4	10
15	--	1,4	10
20/25	--	1,4	10

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
35 Shore A ± 5	200 kg/cm ²	800%

 LACERAZIONE	 COMPRESSION 24 H - 70°C	 PERDITA DI ABRASIONE
Norme ASTM D624	Norme ASTM D395 B	Norme ISO 4649 5N
140 kg/cm	30%	<60 mm ³

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

